



RHOBA SUPRA B101

(RHOBATEC AZL)

ARTIKEL- NR. 110001

Lösemittelhaltige Schutzbeschichtung - Blauer, leicht entfernbarer Abziehlack

ANWENDUNG

RHOBA SUPRA B101 mit einem Pinsel, Rolle oder mit einer Becherspritzpistole auftragen.

Die zu behandelnde Fläche muss trocken und sauber sowie öl-, fett- und staubfrei sein. Eine Vorreinigung mit unseren Produkten **RHOBA LAVIA L** oder **RHOBA LAVIA W** ist empfehlenswert. Farbnebelablagerungen können vorher mit unseren Produkten der Reihe **RHOBA SUPRA E** entfernt werden.

Die Trockenzeit ist abhängig von der Auftragsstärke und den Umgebungsbedingungen: staubtrocken nach ca. 40 Minuten, griffest nach ca. 60 Minuten. Die Durchhärtezeit beträgt ca. 8 - 16 Std. Je stärker und gleichmäßiger das Produkt appliziert wird, umso leichter lässt sich das Produkt wieder abziehen. Durch Abschieben mit einem Spachtel o.ä. lässt sich **RHOBA SUPRA B101** einfach entfernen. Falls notwendig kann **RHOBA SUPRA B101** erneut aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

- schützt Metall-, Holz - und Kunststoffoberflächen, z. B. Werkzeuge
- schützt Farbspritzanlagen, die ständig durch Farbnebeloverspray ungewollt „lackiert“ werden, aber auch Lackiereinrichtungen, z. B. Lackiergehänge, Farbspritzpistolen oder ähnliche
- effizient, da kostensparend bei der Anwendung in Farbtrockenspritzkabinen
- vermindert den späteren Reinigungsaufwand erheblich
- wasserabweisend und schützt sicher vor Korrosionen und Beschädigungen

TECHNISCHE ANGABEN

Aussehen	klar gelb/bräunliche Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C	ca. 0,96 g/ml
Flammpunkt	ca. 8 °C

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller beachten! Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

LAGERUNG

Lagertemperatur: 5-30 °C
Haltbarkeit: 12 Monate